



www.eoc.se

OBS!

Tänk på att underarbetet avgör slutresultatet.

Vid sprutmålning. Se AFS 1986:29, 1992:4. Gällande skyddsföreskrifter.

ALKYDGRUND 4000-Serien

FÖRVARAS FROSTFRITT

Bindemedel	Fet linolje-alkyd, emulgerad.
Kulörer	vit, röd, grå, gul (andra kulörer i större kvantitet).
Pigment	Titandioxid/Fyllnadsmedel.
Viskositet/Fordcup 4	ca 60 sek.
Densitet Kg/m ³	1.230
Torrhalt %	52.
Glans	Matt.
Lösningsmedel	Vatten.
Torktid	Övermålningsbar efter 1 dygn, 20°C, normal luftfuktighet.
Materialåtgång	5-7m ² /l ospädd färg på sågat virke.
Verktygsrengöring	Vatten och Lasol såpa innan färgen har torkat.
Förpackningsstorlek	1L, 4L, 12L.

MATERIALBESKRIVNING OCH ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Lasol Alkydgrund 4000 är uppbyggd på en vattenburen fet linoljealkyd, och är ett alternativ till de av branschen rekommenderade lösningsmedelsburna alkydgrunderna. Den är avsedd för de som enbart kan, och vill arbeta med produkter som har goda egenskaper beträffande miljö och hälsa. Produkten är lösningsmedelsfri, och innehåller medel mot svampangrepp. Färgen har god inträngningsförmågan och den förankrar sig ordentligt i virket.

MÅLNINGSANVISNING

Färgen kan spädas med vatten, om detta är nödvändigt för den maskinella appliceringen, max 30%. Mängden färg per kvadratmeter måste då kompenseras i motsvarande grad t.ex. en 10% spädning kräver en ökning av färgmängden med 10% så att man uppnår vår rekommenderade mängd färg, 1 liter ospädd färg på c:a 6 kvadratmeter. Det är naturligt att tunnare påläggsmängder försämrar skyddet.

Vattenburna grundfärger har begränsad hållbarhet och bör övermålas så snart som möjligt, då flerskiktsmålningar ger ett avsevärt bättre skydd. Träet skall vara torrt före målning, fuktkvot max 15%. Måla ej vid lägre temperatur än +10°C. Mätta ändträ, skarvar och spikskallar med **Lasol Penetrerande Grundolja**. Slutmålning: två behandlingar med **Lasol Fasad Matt 9000-serien** eller **Lasol Akrylatfärg 1000-serien**. För vidare info om dessa se produktblad.