

Yunik Traditionell rödfärg



Produktdatablad

Produktbeskrivning: Yunik Traditionell rödfärg är framställt av rödfärgspigment, mjöl, linolja, järnvitriol och vatten. Yunik Traditionell rödfärg kan inte övermålas med andra typer av färg.

Produktanvändning: Yunik Traditionell rödfärg skall endast målas på nytt, grovsågat trä samt på tidigare rödfärgsmålade ytor.

Innan du målar Underlaget skall vara rent och torrt. Vid målning av tidigare rödfärgsmålade ytor borstas löst sittande färg bort före målning. Ev. mögelangripna ytor tvättas med Fasad & Mögeltvätt.

När du målar Färgen omröres väl före målning. Målning i direkt solljus rekommenderas ej. Färgen omröres väl före användning. Påføres med pensel eller spruta i tunna skikt för att undvika krackelering.

Tekniska data:

Glans: Ca 3, helmatt

Densitet: Ca 1,12 kg/l

Torrhalt: Ca 30 vol. %

Sträckförmåga: 3-5 m²/l

Torktid vid 23°C och normal luftfuktighet (60%): Dammtorr: Ca 2 timmar
Övermålningsbar: Ca 12 timmar
Genomhärdad: 24 timmar

Förtunning: Vatten

Rengöring av verktyg: Vatten

Förvaring: Frostfritt

Miljöinformation: Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.

Oktober 2006